

AP



SUOMI-FINLAND

PATENTTI No 85524

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

on tänään myöntänyt 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen nojalla oheisen patenttijulkaisun mukaisen patentin. Patentinhaltijan nimi, keksinnön nimitys ja patenttihakemuksen tekemispäivä käyvät ilmi patenttijulkaisun etusivulta.



Helsingissä, 27.04.1992

Aleksi Vakkari

Yli-insinööri



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(B) (11) KUULUTUSJULKAISU
UTLAGGNINGSSKRIFT

85524

(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5

D 21F 5/04

| | |
|--|----------|
| (21) Patenttihakemus - Patentansökning | 902805 |
| (22) Hakemispäivä - Ansökningsdag | 05.06.90 |
| (24) Alkupäivä - Löpdag | 05.06.90 |
| (41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig | 06.12.91 |
| (44) Nähtävöksiänon ja kuul.julkaisun pvm. - Ansökan utlagd och utl.skriften publicerad | 15.01.92 |

(71) Hakija - Sökande

1. Valmet Paper Machinery Inc., Punanotkonkatu 2, 00120 Helsinki, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Kärnä, Anssi, Aidasmäentie 22 E, 00650 Helsinki, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Forssén & Salomaa Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning


Menetelmä valmistaa tasalaatuista paperia sekä menetelmän soveltamiseen tarkoitettu paperikoneen kuivatusosa
Förfarande för att framställa papper av jämn kvalitet samt torkningsparti för en pappersmaskin avsett att genomföra förfarandet

(56) Viitejulkaisut - Anförda publikationer

FI A 792837 (D 21F 5/00), FI A 793920 (D 21F 5/00), FI C 70277 (D 21F 7/00),
FI C 72161 (D 21F 5/00)

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Menetelmä ja kuivatusosa tasalaatuisen paperin valmistamiseksi. Menetelmää sovelletaan kuivatusosassa, jolla rainan (W) kuiva-ainepitoisuus (ka) nostetaan puristamalla tapahtuvan kuivatuksen jälkeen haihuttamalla noin 40-50 %:sta noin 90-100 %:iin. Menetelmässä hallitaan rainan (W) poikittaista kosteusprofiilia käyttämällä kuivatusosalla rainan (W) poikittaista kosteusprofiilia saattavia kostutuslaitteita ja/tai kuivatus-tehon poikittaista jakautumaa saattavia lohkosäätölaitteita. Sillä kuivatusosan alueella, jossa raina (W) pyrkii kuivattaessa olennaisesti kuivatumaan, järjestetään rainan (W) kuivatus etenevään koneen poikkisuunnassa olennaisen tasaisena kuiva-ainepitoisuusrintamana säätämällä tai asettamalla kyseisillä kostutuslaitteilla ja/tai poikittaiseen kuivatustehoon vaikuttavilla laitteilla kuivatusosan läpi etenevän rainan (W) poikittaista kosteusprofiilia.



85524

Förfarande och torkningsparti för att framställa papper av jämn kvalitet på en pappersmaskin. Förfarandet tillämpas i ett torkningsparti på vilket torrämneshalten (ka) av banan (W) höjs efter torkningen som sker genom pressning i huvudsak genom avdunstning från cirka 40-50 % till cirka 90-100 %. Vid förfarandet kontrolleras den tvärriktade fuktighetsprofilen av banan (W) genom att på torkningspartiet använda fuktningsanordningar som reglerar den tvärriktade fuktighetsprofilen av banan (W) och/eller regleranordningar eller motsvarande som per avsnitt reglerar den tvärriktade fördelningen av torkningseffekten. Den tvärriktade spänningsprofilen av pappersbanan (W) som ska torkas jämnas ut genom att på det område av torkningspartiet där banan (W) strävar att väsentligen krympa vid torkningen, anordna torkningen av banan (W) att framskrida i tvärriktningen av maskinen i form av en väsentligen jämn front på torrämneshalten genom att med nämnda fuktningsanordningar och/eller med anordningar som påverkar den tvärriktade torkningseffekten reglera eller ställa in den tvärriktade fuktighetsprofilen av banan (W) som framskrider genom torkningspartiet.

Menetelmä valmistaa tasalaatuista paperia sekä menetelmän soveltamiseen tarkoitettu

paperikoneen kuivatusosa

Förfarande för att framställa papper av jämn kvalitet

- 5 samt torkningsparti för en pappersmaskin avsett att genomföra förfarandet

- 10 Keksinnön kohteena on menetelmä valmistaa paperikoneella tasalaatuista paperia, jossa menetelmässä käytetään kuivatusosaa, jolla rainan kuiva-
aineepitoisuus nostetaan puristamalla tapahtuvan kuivatuksen jälkeen
pääasiallisesti haihduttamalla noin 40-50 %:sta noin 90-100 %:iin, ja
jossa menetelmässä hallitaan rainan poikittaista kosteusprofiilia käyt-
15 tämällä kuivatusosalla rainan poikittaista kosteusprofiilia säättäviä
kostutuslaitteita ja/tai kuivatustehon poikittaista jakautumaa säättäviä
lohkosäätölaitteita tai vastaavia.

- Lisäksi keksinnön kohteena on keksinnön menetelmän soveltamiseen tar-
20 koitettu paperikoneen kuivatusosa, joka käsittää useita peräkkäisiä
kuivatussylinteri-ryhmiä, joissa käytetään yksiviiravienttiä ja/tai kak-
siviiravienttiä.

- Ennestään tunnetusti paperikoneen kuivatusosassa käytetään yksiviira-
25 vienttiä ja/tai kaksiviiravienttiä. Yksiviiravienttiä, jossa kuivatusviira
tukee rainaa myös sylinteririvien välisillä vedoilla, käytetään yleensä
kuivatusosan alkuosassa. Yksiviiravienttiä voidaan käyttää myös koko
kuivatusosan pituudella.

- 30 Viime aikoina ovat yleistyneet sellaiset yksiviiraviennillä varustetut
kuivatusosat, joissa yläsylintereinä ovat höyryllä kuumennetut kuiva-
tussylinterit, joita vasten raina tulee välittömään kontaktiin kuiva-
tusviiran painamana ja alasylintereinä ovat sisäisellä imulla varuste-
tut sylinterit, esim. hakijan ns. "UNO-VAC"-(tavaramerkki)-sylinterit,
35 joiden rei'itetyn vaipan kautta alipainevaikutus kohdistetaan kääntö-
sylinterin sisätilasta sylinterivaippaa kiertävään uritukseen. Maini-
tulla alipainevaikutuksella pyritään pitämään raina tehokkaasti kiinni
kuivatusviirassa rainan joutuessa alakääntösyylintereillä ulkokaarteeseen

puolell sekä estämään rainan poikittaista kutistumista kuivatuksen edistyessä.

- 5 Tyypillisesti monisylinterikuivattimessa on 5-8 viiraryhmää ja kuiva-
tusosan alkupäässä olevat ryhmät ovat normaalisti lyhyempiä kuin loppu-
pään ryhmät.

- 10 Kuten tunnettua, paperirainan reunaosat kuivuvat paperikoneen kuiva-
tusosassa kuivemmiksi kuin rainan keskialue. Tätä kosteusprofiilivir-
hettä korjataan yleisesti mainitun pääkuivatusvaiheen jälkeen joko
kuivattamalla keskialuetta lisää vyöhyke-infrapunasäteilijöillä tai
kostuttamalla reunoja vyöhyke-vesisumutuksella. Nämä kummatkin tunnetut
tavat lisäävät reunojen suhteellista löysyyttä keskiosaan nähden.

- 15 Paperikoneen kuivattaessa rainaa epätasaisesti sen poikkisuunnassa
aiheutuu tästä mm. epätasaisista jännitystä rainaan. Epätasainen jänni-
tysprofiili tarkoittaa esimerkiksi sitä, että paperikoneelta valmistu-
van paperirainan reuna on löysempi kuin rainan keskiosa, mikä on ylei-
nen tilanne. Mittauksin on todettu, että jännityksen poikkiprofiilissa
20 esiintyy myös rainan keskiosissakin huippuja ja laaksoja, t.s. kireäm-
piä ja löysempiä vyöhykkeitä.

- Paperikoneen jälkeisissä rainan käsittelyvaiheissa rainan jännityspro-
fiilin saattaa epätasaisuus aiheuttaa merkittäviä käsittely- ja ajo-
25 vaikeuksia esimerkiksi asiakasrullan rakenteen hallinnassa, rynkynmuo-
dostuksena, katkoina ja painokoneen kohdennusongelmina.

- Paperirainan löysää reunaa voidaan selittää kolmella tunnetulla teki-
jällä: ensimmäiseksi tavanomaisessa sylinterikuivausryhmässä rainan
30 reunat kuivuvat nopeammin kuin keskusta; toiseksi veden turvottamat
kuidut ja paperiraina kutistuvat kuivatuksen edistyessä. Tämä kutistu-
minen on erityisen voimakasta kuiva-ainealueella n. 65-95 %; kolmannek-
si paperin muodonmuutos on kosteana pääasiallisesti plastista, kun taas
kuivemman paperin voima-venymäkäyttäytyminen on suurelta osin elastis-
35 ta. Täten kosteaan paperiin aiheutettu muodonmuutos, kuten venytys, jää

valtaosin pysyväksi, kun taas kuivemman paperin venymä suurelta osin palautuu ja häviää voiman poistuessa.

5 Esillä olevan keksinnön päätarkoituksena on aikaansaada uusia ratkaisuja ja edellä kosketeltuihin ongelmiin sekä saada aikaan menetelmä tasalaatuisen paperin valmistamiseksi ja paperikoneen kuivatusosa, jolla valmistetun paperin pituussuunnan jännityksen poikkiprofiili on olennaisesti tasaisempi kuin ennestään tunnetuilla menetelmillä ja paperikoneilla valmistetussa paperissa.

10

Edellä esitettyihin ja myöhemmin selviäviin päämääriin pääsemiseksi keksinnön menetelmälle on pääasiallisesti tunnusomaista se, että kuivattavan paperirainan poikittaista jännitysprofiilia tasataan järjestämällä sillä kuivatusosan alueella, jossa raina pyrkii kuivattaessa 15 olennaisesti kutistumaan, rainan kuivatus etenemään koneen poikkisuunnassa olennaisen tasaisena kuiva-ainepitoisuusrintamana säätämällä tai asettamalla mainituilla kostutuslaitteilla ja/tai poikittaiseen kuivastutehoon vaikuttavilla laitteilla kuivatusosan läpi etenevän rainan poikittaista kosteusprofiilia.

20

Keksinnön mukaiselle paperikoneen kuivatusosalle on puolestaan pääasiallisesti tunnusomaista se, että kuivatusosan sisälle niihin kuivatusryhmiin, joissa rainan kuiva-ainepitoisuus on alueella 65-95 %, on sovitettu rainan ja/tai kuivatushuovan tai kudosten kostutuslaitteita 25 ja/tai vastaavia kuivatustehokkuutta poikkisuunnassa säätäviä puhallusilma- tai infrapunakuivatuslaitteita, joilla rainan poikittainen kuiva-ainepitoisuus on aseteltavissa, ohjattavissa tai säädettävissä niin, että rainalle saadaan olennaisesti tasainen poikittainen jännitysprofiili.

30

Seuraavassa keksintöä ja sen taustatekijöitä selostetaan yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisen piirustuksen kuvioissa esitettyihin keksinnön eräisiin sovellusesimerkkeihin, joiden yksityiskohtiin keksintöä ei rajoiteta.

35

Kuviossa 2 on esitetty paperin voima-venymäkäyrä paperikoneessa tapahtuvan kuivatuksen eri vaiheissa ja venytyksen poistamisen vaikutusta. Kuviossa 2 AC - venymää OC vastaava voima, OB - plastinen muodonmuutos ja BC - plastinen palautuma venytysvoiman poistuttua - EP. Kuviossa 2 on esitetty voima-venymäkäyräparvi paperin kuiva-aineilla 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ja 90 %. Kuviosta 2 on välittömästi havaittavissa, että $EP_{90\%} > EP_{70\%} > EP_{50\%}$. Kuvion 2 perusteella on todettavissa, että kosteaan paperiin aiheutettu venytys jää valtaosin pysyväksi kun taas kuivaan paperiin W aiheutettu venymä suurelta osin häviää venytyksen poistuessaa

10 $(EP_{90\%} \gg EP_{50\%})$.

Voidaan olettaa, että paperirainan W kuiva-ainepitoisuus ka_{in} (kuviot 4 ja 5) on puristinosan jälkeen kuivatuksen alkaessa poikkiprofiililtaan olennaisesti tasainen. Kuvio 3A esittää kaaviollisesti tämän kuiva-

15 aineprofiilin kehittymistä ennestään tunnetun tavanomaisen sylinteri-kuivatuksen aikana. Kuvioiden 1 ja 2 pohjalta nähdään, että merkittävää kuivumiskutistumapyrkimystä alkaa rainassa W ilmetä kuiva-ainepitoisuuden n. 65 % jälkeen. Kuvio 3B esittää kaaviollisesti vapaasti kuivuvan rainan W teoreettista pituuden poikkiprofiilia, mikäli tämä saisi vapaasti muuttua kuivatuksen edistyessä. Käytännön paperinvalmistuksessa

20 rainaa W joudutaan tunnetusti kuitenkin vetämään lievään jännitykseen pituussuunnassa, jotta se yleensä pysyisi suorana, lepattamatta, pussittomana ja kulkisi muutenkin häiriöttä kuivatusosan läpi. Rainan W reunojen ja keskustan välillä ei todellisuudessa siis ole pituuseroa, mitä esittää kuvio 3C. Ennestään tunnetuissa paperikoneissa rainan W reunoihin syntyy tämän johdosta pysyvä venymä, mitä havainnollistaa kuvio 3D. Kun rainan W keskiosa puolestaan kuivuu ja pyrkii kutistumaan reunoja myöhemmin, aiheuttaa tämä edellä esitetyn pohjalta luonnollisesti sen, että rainan W reunat jäävät valmiissa paperikonerullassa

30 keskiosaa löysemmiksi eli "pitemmiksi".

Keksinnön perusajatuksena on saada kuivatus etenemään mahdollisemman tasaisena kuiva-ainepitoisuusrintamana läpi koko kuivatusosan, mutta erityisesti alue lla 65-95 %, missä kuivumiskutistumaa voimakkaimmin esiintyy. Tämä saadaan aikaan suorittamalla rainan kosteusprofiilikor-

35 jaus, ei vasta varsinaisen kuivatuksen päätyttyä, vaan nimen maan ten-

W vastakkainen puoli tulee kuumennettuja sylinterien 20' pintoja vasten verrattuna edellisten ryhmien R_1 - R_3 ja viimeisen ryhmän R_7 rainan W puoleen. Normaalin ryhmän R_3 ja käännetyin ryhmän R_6 välinen rainan W siirto tapahtuu siten, että raina W jättää ryhmän R_3 viiran 15 ja seuraa

5 käännetyin ryhmän R_6 viiraa 16 sylinterin 21' vaipan ulkopinnalla olevassa urituksessa vallitsevan alipaineen vaikutuksella.

Kuviossa 5 on kaaviollisesti esitetty rainan W kuiva-aineen ka(L) kehittyminen rainan W edetessä kuivatusosassa sylinteriryhmien $R_1 \dots R_7$

10 läpi. Edellä mainittu kuiva-ainealue $k_0 = 65-95 \%$ ulottuu täten kuvion 4 ja 5 mukaisesti sylinteriryhmältä R_4 viimeiselle ryhmälle R_7 . Tällä alueella L_0 on edullisinta soveltaa keksinnön mukaista kosteusprofiilin hallintaa ja korjausta.

15 Kuviossa 4 on kaaviollisesti esitetty eräitä mahdollisuuksia keksinnön menetelmän toteuttamiseksi. Kuvion 4 mukaisesti viiraryhmiin R_4, R_5, R_6 ja R_7 on sovitettu paperiradan W koko leveydelle ulottuvat suihkuputket 31 ja 32, joista sumutus- ja suihkuputket 31 kohdistavat poikkiprofiililtaan säädettävät sumumaiset ja tarpeeksi hienojakoiset vesisuihkustot S

20 kuivatuskudoksen 15 koko poikittaiselle leveydelle. Suihkuputket 32 kohdistavat säädettävät vesisuihkustot S suoraan rainan ulkopinnalle. Olennaisesti välittömästi suihkuputkien 31, 32 jälkeen tai suhteellisen lähelle niitä on sijoitettu rainan W kosteusprofiilin mittausturrit 41, jotka ovat esim. tavanomaisia traversoivia kosteusantureita tai

25 vastaavia stationäärisiä anturisarjoja. Näillä antureilla 41 mitataan rainan W poikittaista kosteusprofiilia kuivatusosan sisällä.

Edellä esitetyillä suihkutuksilla ja niiden jälkeen olevilla kosteusprofiilin mittaustaitteilla ja näiden muodostamilla suljetuilla sää-

30 tösilmukoilla voidaan varmistaa se, että rainan kosteusprofiili pysyy tasaisena sen kulkiessa kuivatusosan läpi, etenkin edellä mainitulla kuiva-ainealueella $k_0 = 65-95 \%$.

Kuvion 4 mukaisesti mitataan myös rainan W_{out} kosteusprofiilia anturilla

35 50 kuivatusosan jälkeen, siis viimeisen kuivatussyylinterin 20b jälkeen ja näin saatu mittaussignaalin sarja M_{out} johdetaan säätöjärjestelmään.

riittää, että suihkuja S kohdistetaan vain rainan W m lemmille reuna-alueille.

- Keksintö voidaan osaltaan toteuttaa myös säätämällä rainan kuivatuste-
- 5 hokkuutta koneen poikkisuunnassa. Tämä säätö voidaan toteuttaa erilaisilla sinänsä tunnetuilla lohkosäädöillä, kuten kuivatusosan ilmastointi- ja/tai stabilointilaitteiden puhallusputkien ilmamäärää ja/tai ilman kuivatustehokkuutta säätävillä lohkosäätölaitteilla. Tällöinkin on olennaista, että näiden lohkosäätölaitteiden ohjauksessa ei tyydytä
- 10 pelkästään mittaamaan kosteusprofiilia rainan jättäessä kuivatusosan, vaan mittaus suoritetaan kuivatusosan sisällä siten, että voidaan kaikissa normaaleissa käyttötilanteissa taata se, että kuivatus etenee mahdollisimman tasaisena kuiva-ainepitoisuusrintamana läpi koko kuivatusosan, erityisesti kuiva-ainealueella $k_0 = 65-95 \%$, missä kuivumiskutistumaa voimakkaimmin esiintyy.
- 15

- Kaikissa tapauksissa ei ole välttämätöntä käyttää aktiivisia säätölaitteita, joilla mitataan rainan kuiva-ainepitoisuuden poikkisuuntaista jakautumaa, vaan keksinnön menetelmä voidaan toteuttaa myös niin, että
- 20 paperikoneen koeajoilla ja valmistettavan paperin laboratoriotutkimuksilla määritellään kuivatusosan sisällä tarvittavat kostutukset ja/tai kuivatustehokkuuden asetukset, jotka suoritetaan takaisinkytketyn säätöjärjestelmän asemesta käyttämällä esim. käsiohjausta, jonka parametrejä muutetaan esim. valmistettavaa paperilaatua tai koneen ajoparametrejä muutettaessa käyttäen hyväksi kokemuseräisesti ja koeajoissa
- 25 saatuja tietoja.

- Keksinnön mukaisia profiilinsäätölaitteita voidaan käyttää myös hallittaessa valmistettavan paperin tasalaatuisuutta konesuunnassa, vaikka
- 30 tämä hallinta ei tämän keksinnön piiriin varsinaisesti kuulukaan.

- Seuraavassa esitetään patenttivaatimukset, joiden määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa keksinnön eri yksityiskohdat voivat vaihdella ja poikata dlla vain esimerkinomaisesti esitetystä.

(S_1-S_n), jonka sarjan jakautumaa rainan poikkisuunnassa asetellaan, ohjataan tai säädetään, sopivimmin takaisinkytketyllä säätöjärjestelmällä.

- 5 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että menetelmässä käytetään paperirainan (W) välillistä kostutusta kohdistamalla kostutusväliaineen suihkusto (S_1-S_n) paperikoneen kuivatusosan kuivatuskudokseen, josta kostutusväliaine siirtyy rainaan (W).

10

6. Patenttivaatimuksen 1-5 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että menetelmää soveltavia kostutuslaitteita ja/tai lohkosäätöisiä kuivatustehokkuuden säätölaitteita sijoitetaan rainan koko leveydelle tai vain rainan molemmille reuna-alueille.

15

7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukaisen menetelmän soveltamiseen tarkoitettu paperikoneen kuivatusosa, joka käsittää useita peräkkäisiä kuivatussyylinteriryhmiä ($R_1...R_7$), joissa käytetään yksiviiravienttiä ja/tai kaksiviiravienttiä, t u n n e t t u siitä, että kuivatusosan sisälle niihin kuivatusryhmiin ($R_4...R_7$), joissa rainan (W) kuiva-ainepitoisuus on alueella 65-95 %, on sovitettu rainan (W) ja/tai kuivatuskudoksen tai -kudosten kostutuslaitteita ja/tai vastaavia kuivatustehokkuutta poikkisuunnassa säätäviä puhallusilma- tai infrapunakuivatustaitteita, joilla rainan (W) poikittainen kuiva-ainepitoisuus on
20 aseteltavissa, ohjattavissa tai säädettävissä niin, että rainalle (W) saadaan olennaisesti tasainen poikittainen jännitysprofiili.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen kuivatusosa, t u n n e t t u siitä, että laitteeseen kuuluu rainan (W) poikittaisen kosteusprofiilin mittaustaitteita (41), joiden mittaussignaaleilla (M) säädetään rainan (W) kostutus ja/tai kuivatustehokkuuden profiilinsäätölaitteita.
30

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen kuivatusosa, t u n n e t t u siitä, että mainitut kuiva-ainepitoisuuden mittaustaitteet (41) on sijoitettu
35 olennaisesti välittömästi niillä säädettävien kostutuslaitteiden ja/tai

Patentkrav

1. Förfarande för att framställa papper av jämn kvalitet på en pappers-
maskin, vid vilket förfarande man använder sig av ett torkningsparti,
5 på vilket torrämneshalten (ka) av banan (W) höjs efter torkningen som
sker genom pressning i huvudsak genom avdunstning från cirka 40-50 %
till cirka 90-100 %, och vid vilket förfarande man kontrollerar den
tvärriktade fuktighetsprofilen av banan (W) genom att på torknings-
partiet använda fuktningsanordningar som reglerar den tvärriktade
10 fuktighetsprofilen av banan (W) och/eller regleranordningar eller mot-
svarande som per avsnitt reglerar den tvärriktade fördelningen av tork-
ningseffekten, k ä n n e t e c k n a t därav, att den tvärriktade
spänningsprofilen av pappersbanan (W) som ska torkas jämnas ut genom
att på det område av torkningspartiet där banan (W) strävar att väsent-
15 ligen krympa vid torkningen, anordna torkningen av banan (W) att fram-
skrida i tvärriktningen av maskinen i form av en väsentligen jämn front
på torrämneshalten genom att med nämnda fuktningsanordningar och/eller
med anordningar som påverkar den tvärriktade torkningseffekten reglera
eller ställa in den tvärriktade fuktighetsprofilen av banan (W) som
20 framskrider genom torkningspartiet.

2. Förfarande enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a t därav, att
inställningarna, styrningarna och/eller regleringarna av nämnda tvär-
riktade fuktighetsprofil utförs innanför torkningspartiet på tillräck-
25 ligt många ställen, speciellt inom området $k_0 = 65-95$ % av torrämneshal-
ten på banan (W), på vilket område torkningskrympningen av banan (W)
framträder starkast.

3. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a t
30 därav, att man vid förfarandet använder sig av en aktiv reglering av
den tvärriktade fuktighetsprofilen av banan (W) genom att efter fukt-
ningsanordningarna eller motsvarande, i närheten av dessa, mäta den
tvärriktade fuktighetsprofilen av banan (W) med traverserande fuktig-
hetsgivare eller motsvarande serie av fuktighetsgivare och med den
35 sålunda mätta signalserien reglera fuktanordningarna och/eller de av-
snittsvisa torkningsanordningarna av banan (W).

9. Torkningsparti enligt patentkrav 8, k ä n n e t e c k n a t . därav,
att nämnda måtanordningar (41) för torrämnehalten placerats väsent-
ligen omedelbart efter fuktanordningarna och/eller torkningsanordning-
arna som regleras på avsnitt vilka regleras av dessa i framskridnings-
5 riktningen av banan (W).

10. Torkningsparti enligt något av patentkraven 7-9, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att man i torkningsgrupperna (R4-R6) i åtminstone
den andra hälften av torkningspartiet har placerat sprutrör (31,32) som
10 sträcker sig i tvärriktningen av banan (W), vilka har en serie regler-
ventiler (35₁), via vilka man riktar utspridda reglerbara vattenstrålar
mot banan (W) och/eller torkningsvävnaden (16) eller vävnaderna (figu-
rerna 6-8).

85524

FIG.1




FIG.2




FIG.3

